

130 LE+

- ◆ Thermopapier mit Standard[⊖] Sensitivität.
- ◆ Beidseitiger Semi-Top Thermopapier.
- ◆ 200 DPI-Bildauflösung.
- ◆ Druckgeschwindigkeit bis 200 mm/s (8 IPS).

PAPIEREIGENSCHAFTEN

Parameter	Maßeinheit	Spezifikation			Testmethode	
		Ziel	Min	Max		
Flächengewicht	g/m ²	73	68	78	ISO 536	
Dicke	µm	72	67	77	ISO 534	
Bruchlast	MD	kN/m	4,70		ISO 1924	
	CD	kN/m	2,30			
Reißfestigkeit	MD	mN	325		ISO 1974	
	CD	mN	370			
Steifigkeit (Lorentzen)	MD	mNm	0,20	0,16	0,24	ISO 2493
	CD	mNm	0,11	0,08	0,14	
PPS	Recto	µm	1,70		ISO 8791-4	
CIE-Weißgrad	Vorderseite	%	105		ISO 11475	
D65-Weißgrad	Vorderseite	%	87		ISO 2470-2	
Opazität		%	85		ISO 2471	
Feuchtigkeit		%	7,50		ISO 287/2009	

ZERTIFIKAT / REGISTRIERUNG / RICHTLINIEN

- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH
- Indirekter Kontakt zu Lebensmitteln
- BPA frei

ISEGA



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Die Daten stellen durchschnittliche Informationen dar. Sie sind als Referenz benutzt und koennen geändert werden.



Preis / Gewicht Etiketten





Logistik



Lotto / Sportwetten

SENSITIVITÄTSPROFIL




DRUCKEIGENSCHAFTEN


	Parameter	Maßeinheit	Spezifikation		Testmethode
			Min	Max	
	Bildfarbe		Schwarz		Visuelle Inspektion
Druck	Dynamische Dichte	O.D.	1,20		RIF IP0153 / IP0151
	Hintergrunddichte	O.D.	0,12		RIF IP0101
Lebensdauer	Abriebfreie Lauflänge	km	100		RIF RP0101
	Thermobildichte	O.D.	1,15		RIF IP0153

VORDRÜCKSEIGENSCHAFTEN

Für weitere Details, klicken Sie bitte auf dem Herstellerlogo



BESTÄNDIGKEITSEIGENSCHAFTEN



Parameter	Testmethode
Weichmacherbeständigkeit (Vorderseite)	RIF PP0111
Weichmacherbeständigkeit (Rückseite)	RIF PP0106
Wasserbeständigkeit	RIF PP0115
Ölbeständigkeit	RIF PP0101
Hitzebeständigkeit (80°C)	RIF PP0114
Hitzebeständigkeit (90°C)	
Feuchtebeständigkeit	RIF PP0112
Lichtbeständigkeit	RIF PP0113